

كلية العلوم

القسم : الكيمياء

السنة : الثالثة



٩



المادة : كيمياء غروية

المحاضرة : الاولى / نظري /

{{{ مكتبة A to Z }}}
مكتبة A to Z

2025 2024

Facebook Group : A to Z مكتبة A to Z

كلية العلوم ، كلية الصيدلة ، الهندسة التقنية

يمكنكم طلب المحاضرات برسالة نصية (SMS) أو عبر (What's app-Telegram) على الرقم 0931497960

١٤

الفصل الأول


معلومات أولية

مركبات الجزيئات الضخمة وأهميتها

1-1 مقدمة:

سميت مركبات الجزيئات الضخمة بهذا الاسم بسبب كبر وزنها الجزيئي، مما يميّزها عن مركبات الجزيئات الصغيرة التي لا يتجاوز وزنها بضع مئات. وقد اعتبر العلماء المركبات ذات الجزيئات الضخمة هي التي وزنها الجزيئي من 5000 إلى عدة ملايين.

إن المركبات ذات الجزيئات الضخمة Macromolecules هي أساس الطبيعة الحية فمنها السكريات البوليميرية الموجودة في السللوز والنشاء والتي تتشكل بالمعادلة التالية:



ويتطلب تحقيق هذه العملية صرف كمية كبيرة من الطاقة تؤخذ من الأشعة الشمسية. ومن الجزيئات الضخمة أيضاً البروتينات التي هي أساس العالم الحيوي والموجودة في العضلات والأنسجة الرابطة والدماغ والدم والجلد والشعر والصوف والقرون.

وتلعب الحموض النووية Nucleic acids ذات الجزيئات الضخمة دوراً هاماً في النشاط الحيوي للأجسام الحيوانية والنباتية وتشترك هذه الحموض في التحليق البيوكيميائي للبروتينات وتشكل الحموض النووية الريبية منقوصة الأكسجين (Des oxyribo nucleic acids) الحامل المادي للوراثة.

إن العمليات الأساسية التي تحصل في العالم الحيوي أو النباتي هي عمليات تشكيل وتحول ونفكك للكربوهيدرات والبروتينات ذات الجزيئات الضخمة. وبالتالي فإن كل الطبيعة الحية مرتبطة بعمليات تشكيل وتغيير المركبات ذات الجزيئات الضخمة، فلا توجد

في الطبيعة مواد عضوية تتصنّف بمثيل هذه الأهمية، التي تتصنّف بها الكربوهيدرات البوليمرية والبروتينات والحموض النووي.

ومن المركبات العضوية الطبيعية ذات الجزيئات الضخمة الهامة المطاط الطبيعي، ونظراً لأهميته تطورت طرائق تحضير أنواع متعددة من المطاط الصناعي الذي يتحلى بصفات جيدة تقارب صفات المطاط الطبيعي وربما أفضل منه. ويُعدّ الكوارتر والياقوت الأحمر والياقوت الأزرق واللّاس والغرافيت كلها مواد طبيعية ذات جزيئات ضخمة.

إن لمركبات الجزيئات الضخمة أهمية كبيرة في الصناعة، فهي تشكّل القسم الرئيسي لعدد كبير من مواد البناء، التي يجب أن تتنصّف بالمتانة العالية والمرونة والصلابة، ولا تضاهيها في هذه الخواص سوى الفلزات وحدها.

ومع تقدّم العلم وحاجة المجتمع، تطور علم البوليمرات (الجزيئات الضخمة) كثيراً فانتشر على نطاق واسع إنتاج البوليمرات الصناعية أي الناتجة عن بلمرة مواد صغيرة الجزيئات.

فمنها المواد البلاستيكية، والألياف الصناعية، والمطاط الصناعي، وتدخل في صناعة الطلاء، والأصباغ والمواد العازلة للكهرباء، وصناعات عديدة أخرى.

وتقدّم لنا صناعة المواد البلاستيكية في الوقت الحاضر عدداً كبيراً من المواد البوليمرية الصناعية ذات الخواص الجيدة، فمنها ما تفوق مقاومته الكيميائية مقاومة الذهب والبلاتين ومنها ما يحتفظ بخواصه الميكانيكية أثناء تبريده إلى الدرجة 50 - درجة مئوية وإلى 500 + درجة مئوية أثناء تسخينه، ومنها ما تقارب قساوته قساوة الألماس.

يحضر من البوليمرات الصناعية مواد بناء خفيفة جداً ومتينة، كما يحضر منها مواد عازلة جداً للكهرباء، وتعطينا الآن صناعة المطاط مواداً تفوق المطاط الطبيعي في بعض مواصفاتها كعدم نفوذيتها للغازات ومقاومتها لتأثير الزيوت والبنzen. كما تحضر حالياً أنواع من الألياف الصناعية أكثر متانة من الألياف الطبيعية بعدة مرات وذات مقاومة كيميائية جيدة، إذ تصلح الأنسجة المصنوعة منها لترشيح الحموض والأسوس.

إذاً لقد عم علم كيمياء البوليمرات جميع فروع الحياة وأصبح من أهم العلوم التطبيقية في الوقت الحاضر.

١-٢- مفهوم البوليمرات:

تشتق كلمة بوليمر Polymer من أصل يوناني إذ تعني الكلمة بولي Poly متعدد وتعني الكلمة mer جزئي وبالتالي تعني متعدد الجزيئات وتسمى أحياناً الجزيئات الضخمة Polymerization، وتسمى عملية تحضير البوليمرات البلمرة Macromolecules وهي عملية ربط الجزيئات الصغيرة مع بعضها البعض لتشكيل البوليمر.

وتسمى جزيئات المونومير Monomer داخل السلسلة البوليمرية الطويلة بالوحدات الأولية Repeat chemical units وترتبط هذه المونوميرات مع بعضها البعض بطريقتين مختلفتين، فإما أن تعطي بوليمرًا خطياً أو متفرعاً أو بوليمرًا شبكيًا ثلاثي الأبعاد. تتوقف خواص البوليمر على نوعية المونوميرات الداخلة في تركيبه وطريق ارتباطها وعدها في السلسلة البوليمرية (درجة البلمرة)، أي أن درجة البلمرة هي عدد الوحدات الأولية في سلسلة البوليمر ويرمز لها بالرمز DP. ومنه فإن الوزن الجزيئي للبوليمر هو عبارة عن درجة البلمرة مضروبة بالوزن الجزيئي للوحدة الأولية، أي أن:


$$M = n \cdot m$$

حيث: M الوزن الجزيئي للبوليمر.


n درجة البلمرة.

m الوزن الجزيئي للوحدة الأولية.

فإذا أخذنا مثلاً على ذلك بولي فنيل كلوريد P.V.C الحاوي على سلسلة متجانسة:




نجد أن سلسلة البوليمر عبارة عن وحدات أولية متكررة من:




فإذا حوت سلسلة البوليمير على 1000 وحدة أولية (درجة البلمرة)، وبما أن الوزن الجزيئي للوحدة الأولية حوالي 63 فإن الوزن الجزيئي للبوليمير يساوي $63 \times 1000 = 63000$.

نسمى الجزيء المؤلف من وحدتين أوليتين ديمير Dimer ومن ثلاث وحدات أولية تريمير Trimer وهكذا تترامير وبنتمير. ونطلق تعبير أوليغومير Oligomer على المركبات التي أوزانها الجزيئية أقل من 5000 وأكثر من 500 فهي تختلف بصفاتها عن البوليميرات ذات الأوزان الجزيئية العالية، كما لا يمكن تصنيفها ضمن المركبات ذات الجزيئات الصغيرة. تستخدم هذه الأوليغوميرات لتحضير البوليميرات المشتركة القالبية وهذا ما سنجده فيما بعد.


يمكن إيراد أمثلة توضيحية عن بوليميرات مؤلفة من وحدات أولية أخرى. فعلى سبيل المثال إن الوحدة الأولية للمطاط الطبيعي الذي صيغته:



هي:



لذلك فإن الصيغة العامة للمطاط الطبيعي هي: $(\text{C}_5\text{H}_8)_n$ وكذلك فإن صيغة السلولز هي:




وبالتالي فإن الوحدة الأولية للسلولز هي: $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5$ وصيغته العامة هي: $(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n$ حيث n عدد الوحدات الأولية (درجة البلمرة).

تحتفل أحياناً البنية الفراغية للوحدات الأولية، فلو نظرنا إلى صيغة السلولز السابقة لوجدنا الاختلاف الفراغي بين الوحدة الأولية (حلقة) وجوارها، لذلك إذا كان


السللوز يدرس من الناحية الفراغية فيجب اعتبار الوحدة الأولية عبارة عن حلقتين متجاورتين.

1-3- تصنيف عمليات تحضير البوليمرات:

ذكرنا سابقاً أنه يوجد عدد كبير من البوليمرات الطبيعية كالسللوز والنشاء والمطاط الطبيعي ويوجد بوليمرات صناعية تحضر من مونوميرات ذات أوزان جزيئية صغيرة وكمثال على ذلك تحضير بولي بروبيلين بدءاً من البروبيلين:



بالإضافة إلى ذلك تحضر بعض البوليمرات بتعديل Modification بوليمرات أخرى وذلك اعتماداً على تفاعلات المجموعات الوظيفية لهذه البوليمرات كما في تحضير بولي الكحول الفنيلي من بولي فنيل أستات:



يوجد بشكل عام طريقتان لتحضير البوليمرات هما التكافث المتعدد والبلمرة بالضم.


1-3-1- التكافث المتعدد :Polycondensation

وهي عملية تحضير البوليمرات بتفاعل المجموعات الوظيفية الموجودة في المونوميرات مع بعضها البعض ويرافق كل تفاعل أساسياً في عملية التكافث نقص في تركيز المجموعات الوظيفية التي يجب أن يكون عددها اثنين أو أكثر وذلك لاستمرار عملية التكافث التي تمتاز بما يلي:


- 1- المجموعات الوظيفية المتفاعلة تبقى نفسها في كل مراحل البلمرة.
- 2- المجموعات الوظيفية في السلسل النامية لها نفس قدرة فعالية المجموعات الوظيفية للمونوميرات.
- 3- يكون الوزن الجزيئي منخفضاً في بداية التفاعل ويزداد بشكل تدريجي.
- 4- يستخدم وسيط يدخل في مراحل البلمرة كلها وليس في بداية التفاعل وحسب.

لنسعرض فيما يلي أهم تفاعلات التكاثف المتعدد.

تحضر البولي أميدات بتفاعل الحموض ثنائية الوظيفة الكربوكسيلية مع الأمينات ثنائية الوظيفة الأمينية.





ونجد أن الوحدة الأولية من البوليمير الناتج تختلف بصيغتها الكيميائية عن كل من المونوميرين الداخلين في التفاعل. كذلك يمكن تحضير البولي أميدات بتفاعل الأمينات ثنائية الوظيفة الأمينية مع كلوريدات حموض ثنائية الوظيفة الكربوكسيلية.



وذلك يمكن الحصول على البولي أميدات من مونومير واحد يحتوي على وظيفة أمينية ووظيفة حمضية.



وأخيراً يمكن تحضير البولي أميدات من خلال تحول اللاكتامات إلى حموض أمينية ثم بلمرتها.



أما البولي استرات فتحضر من تفاعل الحموض ثنائية الوظيفة الكربوكسيلية مع الغليكولات.



ويمكن الحصول على البولي استرات من تفاعل استرات الحمض ثنائية الوظيفة الكربوكسيلية مع الغليكولات.



وكذلك يستحصل على البولي استرات من مونومير واحد يحتوي على مجموعتين وظيفيتين إدراهما غولية والثانية حمضية.




وكذلك يستحصل على البولي استرات من تفاعل كلوريدات الحمض ثنائية الوظيفة مع الغликولات، كما في المعادلة.




يستحصل على البولي اوريتانات من تفاعل الدي ايزوسيلانات مع الغликولات، ويتميز هذا التفاعل عن غيره بعدم تشكيل مركبات ثانوية ذات وزن جزيئي منخفض كالماء أو غاز كلوريد الهيدروجين.




كذلك يمكن تحضير البولي اوريتانات من تفاعل الأمينات ثنائية الوظيفة مع الدي ايزو سيلانات.




أما اللدائن الفينولية - فورم الدهيدية التي يستحصل عليها بتفاعل الفينول مع الفورم الدهيد في وسط أساسي أو حمضي فإليك أبسط حالات هذا التفاعل.



وكذلك لدائن اليوريا (بولة) فورم الدهيد ويستحصل عليها كما يلي



وكذلك يتفاعل الفورم الدهيد مع الميلامين وفقاً للمعادلة التالية



١-٣-٢- البلمرة بالضم (الإضافة) :Addition polymerization

تم عملية البلمرة بالضم بالانضمام المتتالي لجزئيات المونومير ولا ينتج عن العملية مواد ثانوية ذات وزن جزيئي منخفض كالماء أو غاز كلور الهيدروجين. ونتيجة هذه العملية يكون التركيب العنصري للوحدة الأولية للبوليمير الناتج مطابقاً للتركيب الكيميائي العنصري لجزيئة المونومير. ومن المركبات التي تتم عليها عملية البلمرة المونوميرات الأوليفينية التي تتبلمر بفتح الرابطة المضاعفة وتمتاز هذه العملية بالحصول على بوليمير ذي وزن جزيئي مرتفع خلال زمن قصير جداً ولا يوجد في وسط التفاعل سوى جزيئات المونومير وجزيئات البوليمير وتتم عملية البلمرة المتسلسلة على ثلاث مراحل


١- مرحلة تشكيل المركز النشيط

٢- مرحلة نمو السلسلة


٣- مرحلة انقطاع السلسلة وتوقفها عن النمو ويوجد عدة طرائق للبلمرة المتسلسلة.

أ- البلمرة الراديکالية.


ينتج الجزر الحر \dot{A} بطرائق عديدة منها تفكيك فوق اوكسيد البنزوئيك أو فوق سلفات الأمونيوم حيث يتفكيك فوق اوكسيد البنزوئيك حرارياً على النحو التالي.



أما فوق سلفات الأمونيوم فتفكيك كما يلي




يتكون المركز النشيط نتيجة انضمام الجذر الحر (راديكال) إلى الرابطة المضاعفة ويتشكل راديكال جديد على ذرة الكربون المجاورة وهكذا تستمر العملية.



ب- البلمرة الشاردية والتساندية


1- البلمرة الأنيونية Anionic polymerization

يكون فيها المركز النشيط ذا شحنة سالبة وكمثال على ذلك استخدام أميد البوتاسيوم في وسط من الأمونيا.





2- البلمرة الكاتيونية Cationic polymerization

يكون المركز النشيط ذا شحنة موجبة، وكمثال على ذلك يمكن إيراد استخدام ثالث فلور البور أو كلوريد القصدير SnCl_4 أو وسط حمضي.



3- البلمرة الشاردية التساندية Coordination ionic polymerization


يتكون المركز النشط نتيجة انضمام جزيئات المونومير إلى المعقد التساندي الناتج من المركبات الوسيطية العضوية المعدنية.



لعرض بعض الأمثلة عن أهم المونوميرات والبوليمرات.


سونو میر

بِهِ لِيَمْرُ




Poly ethylene

بولي، اتلانت



Poly propylene

July 19




Poly styrene

بولے ستاروں

$n\text{CH}_2=\text{CH} \rightarrow -(\text{CH}_2-\text{CH})_n$	Poly vinyl chloride P.V.C	بولي فنيل كلوريد
$n\text{CH}_2=\text{CH} \rightarrow -(\text{CH}_2-\text{CH})_n$	Poly vinyl acetate	بولي فنيل استات
$n\text{CH}_2=\overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}} \rightarrow -(\text{CH}_2-\overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}})_n$	Poly iso butylene	بولي ايزو بوتلين
$n\text{CH}_2=\overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{C}_2\text{H}_5}{\text{CH}}} \rightarrow -(\text{CH}_2-\overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{C}_2\text{H}_5}{\text{CH}}})_n$	Poly butelene	بولي بوتلين
$n\text{CH}_2=\text{CH} \rightarrow -(\text{CH}_2-\overset{\text{NH}_2}{\underset{\text{NH}_2}{\text{CH}}})_n$	Poly vinyl amine	بولي فنيل امين
$n\text{CH}_2=\text{CH} \rightarrow -(\text{CH}_2-\overset{\text{NO}_2}{\underset{\text{NO}_2}{\text{CH}}})_n$	Poly nitro ethylene	بولي نترو اتيلين
$n\text{CH}_2=\overset{\text{CONH}_2}{\underset{\text{CONH}_2}{\text{CH}}} \rightarrow -(\text{CH}_2-\overset{\text{CONH}_2}{\underset{\text{CONH}_2}{\text{CH}}})_n$	Poly acryl amide	بولي اكريل أميد
$n\text{CH}_2=\overset{\text{CHO}}{\underset{\text{CHO}}{\text{CH}}} \rightarrow -(\text{CH}_2-\overset{\text{CHO}}{\underset{\text{CHO}}{\text{CH}}})_n$	Poly acrolein	بولي اكرولين
$n\text{CH}_2=\overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{CHO}}{\text{C}}} \rightarrow -(\text{CH}_2-\overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{CHO}}{\text{C}}})_n$	Poly α metha acrolein	بولي α ميتا أكرولين
$n\text{CF}_2=\text{CF}_2 \rightarrow -(\text{CF}_2-\text{CF}_2)_n$	Polytetrafluoro ethylene	بولي تترا فلورو اتيلين
$n\text{CH}_2=\overset{\text{CN}}{\underset{\text{CN}}{\text{C}}} \rightarrow -(\text{CH}_2-\overset{\text{CN}}{\underset{\text{CN}}{\text{C}}})_n$	Poly vinylidene cyanide	بولي فينيليدين سيانيد

$nCH_2=CH \rightarrow -(CH_2-CH)_n$		
	Poly-N-vinyl pyrrolidone	بولي N فنيل بيروليدون
$nCH_2=CH \rightarrow -(CH_2-CH)_n$		
	Poly vinyl carbazole	بولي فنيل كاربازول
$nCH_2=CH \rightarrow -(CH_2-CH)_n$		
	Poly vinyl ethyl ketone	بولي فنيل ايتيل كينون
$nCH_2=CH \rightarrow -(CH_2-CH)_n$		
	Poly acrylonutride	بولي اكريل نتريل
$nCH_2=CH \rightarrow -(CH_2-CH)_n$		
	Poly acrylic acid	بولي حمض الاكريليك
$nCH_2=CH \rightarrow -(CH_2-CH)_n$		
	Poly methacrylate	بولي ميتا كريلات
$nCH_2=C \rightarrow -(CH_2-C)_n$		
	Poly methyl methacrylate	بولي ميبل ميتا كريلات
$nCH_2=CH-CH=CH_2 \rightarrow -(CH_2-CH=CH-CH_2)_n$		
	Poly butadiene	بولي بوتادين
$nCH_2=CH-CH=CH_2 \rightarrow -(CH_2-CH=CH-CH_2)_n$		
	Poly iso prene	بولي ايزوبرين
$nCH_2=CH-C=CH_2 \rightarrow -(CH_2-CH=C-CH_2)_n$		
	Polychloroprene	بولي كلوروبرين
$nCH_2=CH-C=CH_2 \rightarrow -(CH_2-CH=C-CH_2)_n$		

Poly fluoro prene بولي فلوروبرين



وإليك الجدول التالي للمقارنة بين الصفات المميزة لكل من عمليتي التكافث المتعدد والبلمرة بالضم:

البلمرة بالضم	التفاف التكافث المتعدد
1- المونومير يحتوي على مجموعات وظيفية تتطلب التشطيط، مثل الروابط المضاعفة والحلقات غير الثابتة.	1- المونومير يحتوي على مجموعات وظيفية قادرة على التفاعل مباشرة.
2- عملية التشطيط الأولية ضرورية.	2- عمليات التشطيط الأولية غير ضرورية.
3- لا توجد نواتج ثانوية.	3- يوجد نواتج ثانوية.
4- للبوليمر والمونومير نفس التركيب الكيميائي العنصري.	4- للبوليمر تركيب كيميائي يختلف عن التركيب الكيميائي للمونومير.
5- العملية عادة غير عكوسية.	5- العملية عادة عكوسية.
6- يتم التفاعل بضم جزيئات المونومير إلى سلسلة البوليمر الواحدة تلو الأخرى.	6- يتم التفاعل بين أي جزيئين موجودتين في وسط التفاعل.
7- يتناقص تركيز المونومير بصورة تدريجية.	7- تختفي جزيئات المونوميرات الأولية بصورة مبكرة، وعندما تكون درجة البلمرة مساوية 10 تقريباً فإن وسط التفاعل يحتوي على أقل من 1% من كمية المونومير الابتدائية.
8- يتم الحصول على بوليمر ذي وزن جزيئي مرتفع خلال فترة زمنية صغيرة (بضع ثوان) على حساب جزء من المونومير وأنشاء التفاعل يتغير الوزن الجزيئي بصورة طفيفة.	8- يزداد الوزن الجزيئي للبوليمر بصورة تدريجية خلال التفاعل.
9- زيادة زمن التفاعل تؤدي إلى ارتفاع مردود البوليمر، بينما لا يتأثر الوزن الجزيئي من جراء ذلك إلا قليلاً.	9- زيادة مدة التفاعل تُعد شرطاً أساسياً للحصول على بوليمر ذي وزن جزيئي مرتفع.
10- وسط التفاعل يحتوي على المونومير والجزيئات البوليمرية ذات الأوزان الجزيئية المرتفعة وقليل من السلسل البوليمرية النامية.	10- في كل مرحلة من مراحل التفاعل، يوجد في وسط التفاعل مجموعة من السلسل البوليمرية ذات أوزان جزيئية مختلفة.

٤-٤- تصنيف البوليمرات:

- (1) التصنيف حسب التركيب الكيميائي للسلسل البوليمرية.
- (2) التصنيف حسب الشكل البنيوي للسلسل البوليمرية.

(3) التصنيف حسب الحالة الفيزيائية للبوليميرات.

١-٤-١- التصنيف حسب التركيب الكيميائي للسلسل البوليميرية :

١- البوليميرات ذات السلسل الكربونية Carbon-Chain polymers


تألف السلسلة البوليميرية الرئيسية في هذا النوع من البوليميرات من ذرات الكربون فقط ويمكن أن ترتبط ذرات الكربون بذرات هيدروجين أو أي متادلات أخرى ويدخل تحت هذه الطائفة المجموعات التالية:

١). بوليميرات الفحوم الهيدروجينية الأليفاتية:

أ- الفحوم الهيدروجينية المشبعة مثل:

- بولي اتيلين Poly ethylene
-
 $\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-}$


- بولي ايزوبوتيلين Poly isobutylene



- بولي بروبيلين Poly propylene




- بولي بوتيلين Poly butene



ب- الفحوم الهيدروجينية غير المشبعة مثل:

- بولي بوتadiene Poly butadiene
-
 $\text{-CH}_2\text{-CH=CH-CH}_2\text{-}$


- بولي ايزوبرين Poly isoprene



2). بوليميرات الفحوم الهيدروجينية العطرية:


أ- الحلقة العطرية متفرعة عن السلسلة الرئيسية مثل بولي ستايرن

Poly styrene




ب- الحلقة العطرية موجودة في السلسلة الرئيسية مثل بولي باراكسيلين

Poly (P-xylelene)




3). بوليميرات حاوية على هالوجينات مثل:

:Poly vinyl chloride P.V.C




:Poly tetrafluoro ethylene



ويمكن أن ينتمي إلى هذه المجموعة كل من:

بولي كلور برين Poly chloroprene




بولي فلور برين Poly fluoro prene




4). البوليميرات الكحولية ومشتقاتها مثل:


بولي الكحول القثيلي Poly vinyl alcohol



بولي فتيل أستات Poly vinyl acetate




بولي فتيل فورمال Poly vinyl formal




5). البوليميرات الحاوية على عنصر الآزوت مثل:


بولي فتيل أمين Poly vinyl amine




بولي فتيل بيريدين Poly vinyl pyridine




بولي نترو إتيلين Poly nitro ethylene




بولي اكريل أميد Poly acrylamide




بولي N فتيل بيروليدون (Poly (N-vinyl pyrrolidone)




بولي فنيلدين السيانيد Poly vinyliedene cyanide



بولي اكريل نترييل Poly acrylonitrile




بولي فنيل الكاربازول Poly vinyl carbazole




(6). البوليميرات الحاوية على مجموعات الدهيدية-كيتونية-حمضية مثل:


بولي اكرولين Poly acrolein




بولي فنيل ايتيل كيتون Poly vinyl ethyl ketone



بولي حمض الأكريليك Poly acrylic acid



بولي فنيل حمض السلفونيك Poly vinyl sulphonic acid




2- البوليميرات ذات السلسل غير المتجانسة Hetero generous-Chain polymers
تحتوي سلسل هذه البوليميرات، بالإضافة إلى ذرات الكربون، على ذرات الأكسجين، الآزوت، الكبريت، الفوسفور، أي ذرات العناصر التي تدخل عادة في تركيب المركبات العضوية.

وتنتمي إلى هذه الطائفة الفئات التالية:

1- البوليميرات الحاوية في سلسلتها على الأكسجين مثل:


-CH₂-CH₂-O- :Poly ethylene oxide بولي أكسيد الأتيلين

-CH₂-O- :Poly formaldehyde بولي فورم الدهيد
:Poly ester بولي استر




2- البوليميرات الحاوية في سلسلتها على آزوت مثل:


-NH-(CH₂)₅-CO- :Poly ω caprolactam بولي كابرولاكتام
:Poly urethane بولي اوريتان



:Poly silicone بولي سيليكون



:Poly butadiene sulfone بولي بوتadiene سولفون



بولي ايترات -R-O-R-O-R-O- :Poly ethers

٤-٤-٢- التصنيف حسب الشكل البنيوي للسلسل البوليميرية:

نقسم السلسل البوليميرية حسب الشكل البنيوي للسلسل البوليميرية إلى ثلاثة

أنواع:

١- بوليمرات ذات سلسل خطية،


٢- بوليمرات ذات سلسل متفرعة،

٣- بوليمرات ذات سلسل شبكية.


(١) البوليمرات ذات السلسل الخطية :Linear-chain polymers

ترتبط جزيئات المونوميرات مع بعضها البعض في سلسل خطية متعرجة غير متفرعة ويمكن لهذه السلسل أن ترتبط ذراتها الكربونية بالهيدروجين فقط كما هو في البولي اتيلين أو ترتبط بمتبادلات أخرى مثل:

بولي ميتاكريلات Poly methacrylate



بولي متيل ميتاكريلات Poly methyl methacrylate




(٢) البوليمرات ذات السلسل المتفرعة :Branched polymers

تتألف جزيئات هذه البوليمرات من سلسل ذات تفرعات جانبية بحيث يكون عدد هذه الفروع متباعيًّا، ويؤثر تفرع سلسل جزيئات البوليمر على خواصه الفيزيائية فيؤدي وجود عددٍ من السلسل الجانبية القصيرة في جزيئه البوليمر إلى زيادة انحلاله في


ال محلات المختلفة، ونقصان لزوجة محلوله بالمقارنة مع محلول بوليمر خطي له نفس التركيب الكيميائي.

أما في الحالة الصلبة ف تكون البوليمرات المترفرعة لا شكلية (غير متبلورة)، وتتصف بضعف قوى التأثير المتبادل بين جزيئاتها ونتيجة لذلك تتحفظ درجة ترجلها T_g ودرجة سيولتها T_m ومتانتها في الحالة الزجاجية بينما تزداد مقاومتها للصدم ومرونتها في درجات الحرارة المنخفضة.

يمكن أن تكون السلسل المترفرعة من نفس نوع السلسلة الأصلية مثل بولي ستايرن المتفرع:




وقد تكون السلسل المترفرعة مختلفة بالنوع عن السلسلة الأصلية، ونحصل عندها على بوليمر مشترك مطعم مثل البوليمر المشترك المطعم الناتج عن تفاعل المطاط الطبيعي مع أكريل نتريل.




:Gross linked polymers الشبكيّة (3) البوليمرات

تتألف البوليميرات الشبكية من سلسل جزيئية ضخمة مرتبطة بعضها ببعض بروابط كيميائية اعتراضية وهي نوعان: الأول بوليميرات شبكية ثنائية الأبعاد وتسمى بالبوليميرات الصفائحية والثاني بوليميرات شبكية ثلاثية الأبعاد وتدعى بالبوليميرات ذات البنية الفراغية. وتكون السلسل الرابطة في البوليميرات الصناعية الفراغية أقصر بعدها مرات من السلسل الأساسية حيث تظهر وكأنها عبارة عن جسور بين السلسل الطويلة، وغالباً ما تكون ذات بنية غير منتظمة. وقد تبين أن البوليميرات الشبكية تختلف عن البوليميرات الخطية والمترفرعة فهي غير قابلة للذوبان في المحلات المختلفة وغير قابلة للانصهار عند تسخينها إذ تتحطم وتتفحّم والسبب في ذلك وجود روابط تكافؤية بين سلاسلها خلافاً لقوى التأثير المتبادل بين الجزيئات Intermedeculer forces الضعيفة نسبياً التي توجد عادة في البوليميرات الخطية والمترفرعة. وتحضر البوليميرات الشبكية بطريقتين:


1) الطريقة المباشرة: ويتم ذلك من تفاعل مونوميرين أحدهما يحتوي على أكثر من مجموعتين وظيفيتين، ومثال ذلك تفاعل الأغوال ثلاثة الوظيفة الهيدروكسيلية كالغليسيرين مع الذي إيزوسپانات لاستحصل البولي أوريتان الشبكي.



2) الطريقة غير المباشرة: تتم العملية بالمعالجة الكيميائية للبوليميرات ذات السلسل الخطية والأمثلة على ذلك عديدة منها تفاعل بولي الكحول الفينيلي مع حمض ثنائي الوظيفة الكربوكسيلي للحصول على البولي إستر الشبكي أو بتفاعل بولي حمض الأكريليك مع الاتلين غليكول أو بتفاعل بولي الكحول الفينيلي مع الدي ايزوسينات للحصول على بولي اوريتان شبكي غير قابل للذوبان وغير قابل للانصهار.




وذلك بالنسبة لتفاعل بولي الكحول الفينيلي مع حمض ثنائي الوظيفة أما بالنسبة لتفاعل بولي حمض الأكريليك مع غول ثنائي الوظيفة (الاتلين غليكول) فيكون:



١-٤-٣- تصنیف البولیمیرات حسب حالتها الفیزیائیة:


تقسم البولیمیرات حسب حالتها الفیزیائیة إلى ثلاثة فئات: بولیمیرات حرارية التصالب وبولیمیرات حرارية التلدن وبولیمیرات مرنة.
 (١) بولیمیرات حرارية التصالب Thermosetting:

عبارة عن بولیمیرات ذات بنية خطية وزن جزيئي منخفض نسبياً تحتوي على زمر وظيفية حرة تتفاعل مع بعضها البعض نتيجة تسخينها فيتشكل روابط اعتراضية وتحول إلى لدائن لا تذوب في المحلول العضوي ولا تتصهر لدى تسخينها بل تتقدم (تنحطم) ومثال على ذلك تحول الريزول إلى ريزيت.



2) بوليمرات حرارية التلدن :Thermoplastique


تشبه هذه الطائفة من البوليميرات بخواصها وصفاتها الفيزيائية البوليميرات المرنة، وتمتاز بالسيولة البلاستيكية (سهولة التشكيل) ومثال على ذلك بولي فنيل كلوريد، والبولي اتيلين والبولي بروبيلين.



3) البوليمرات المرنة :Elastomers

تمتاز هذه البوليمرات بسلسلتها البوليميرية الطويلة وبعدم وجود روابط كيميائية اعترافية بين سلسلتها وتحتاج بمرورها عاليه في الدرجات العالية من الحرارة وتحل في

المذيبات العضوية الشائعة وتتلذّن وتصبح أكثر سيولة عند تسخينها ومنها المطاط الذي يفلكنته يتحول إلى منتجات مطاطية ذات استعمالات واسعة وهامة.



٤-٥-١ تسمية البوليميرات:


٤-٥-١-١ التسمية التي تعتمد على أسماء المواد الأولية (المونوميرات):

تشتق اسم البوليميرات ذات السلسل الكربونية من اسم المونومير الأصلي (الوحدة الأولية) الذي يدخل في تركيب جزيء البوليمير الضخم مضافاً إليها المقطع بولي وتحت هذه الطريقة من أبسط الطرائق المستخدمة لتسمية البوليميرات. ونورد فيما يلي بعض الأمثلة:

اسم المونومير	اسم البوليمير
$\text{CH}_2=\text{CHCl}$	$-\text{CH}_2-\text{CHCl}-$
كلور الفيل	بولي فتيل كلوريد
$\text{CH}_2=\text{CH}_2$	$-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$
اثلين	بولي اثيلين
$\text{CH}_2=\text{C}-\text{CH}=\text{CH}_2$	$-\text{CH}_2-\text{C}=\text{CH}-\text{CH}_2-$
كلاورين	بولي كلاورين


٤-٥-٢ التسمية التي تعتمد على التركيب الكيميائي لجزئيات البوليمير:

تشكل البوليميرات الناتجة بعملية التكافل المتعدد من تفاعل مونوميرين أو أكثر، لذلك تسمى هذه البوليميرات حسب البنية الكيميائية لجزئياتها إذ أن التركيب الكيميائي للوحدة الأولية في سلسلة البوليمير تختلف عن التركيب الكيميائي لكل من المونوميرات الدالة في تشكيل البوليمير ونورد فيما يلي بعض الأمثلة:





بولي تتراميتيلين اتيلين أوريتان



بولي اتيلين ثري فنالات

٤-٥-٣- التسمية التجارية:

تستعمل الشركات العالمية الأسماء التجارية فمثلاً النايلون Nylon هو الاسم التجاري لجميع المركبات البولي أميدية لذلك يضاف للبولي أميد رقمين يدل الرقم الأول إلى عدد ذرات الكربون الموجودة في الأمين ثانوي الوظيفة الأمينية المستخدم وبدل الرقم الثاني على عدد ذرات الكربون الموجودة في الحمض ثانوي الوظيفة الكربوكسيلية المستخدم لذلك يطلق اسم نايلون 6.6 على بولي هكسامتيلين أديب أميد أي البولي أميد الناتج عن تفاعل هكسامتيلين دي أمين (ست ذرات كربون) مع حمض الأدبيك (ست ذرات كربون). أما البولي أميدات الناتجة عن مونومير واحد فتسمى نايلون مضافاً إليه عدد ذرات الكربون التي توجد في جزيء المونومير مثل ذلك نايلون 6 هو بولي غابرولاكتام 6 أي نايلون يحتوي على ستة ذرات كربون (في الوحدة الأولية).

وهناك بعض التسميات التجارية التي لا يمكن بواسطتها التعرف على المجموعات الرئيسية في البوليمير أمثلة:

- الايبونيت Ebonite المطاط الطبيعي المقسى بنسبة عالية جداً من الكبريت.
- باكيليت Bakelite بوليمير الفينول مع الفورم الدهيد الحاوي على نسبة عالية من الروابط الاعتراضية.
- تفلون Teflon بولي (رابع فلور الاتيلين).
- بلкси غلاس Plexiglas بولي ميتيل ميتاكريلات.
- تيريلين Terylene بولي (اتيلين ثري فنالات).