


كلية العلوم

القسم : المهنرياء

السنة : الثالثة



٩



المادة : حالة صلبة ١

المحاضرة: الثامنة/نظري /

{{{ A to Z مكتبة }}}}

Maktabat A to Z Facebook Group

كلية العلوم ، كلية الصيدلة ، الهندسة التقنية



يمكنكم طلب المحاضرات برسالة نصية (SMS) أو عبر (What's app-Telegram) على الرقم 0931497960

هذه الحالة ذرة تخلية ذاتية. يحدث هذا النوع من العيوب في المواد البلورية التي لها كثافة تعبئه ذرية منخفضة. تحتاج هذه العملية إلى طاقة كبيرة لكي تحدث ولذلك فهي تتم فقط عند درجات الحرارة العالية أو عند التأثير على المادة الصلبة بشعاع من الطاقة مثل شعاع النيوترونات.

LINE DEFECTS 5- العيوب الخطية

يعتبر الإنخلاع أكثر العيوب الخطية شيوعا. والإنخلاع هو عبارة عن خط منتظم من الذرات التي غابت عن مكانها (misplaced atoms) في الشبكة البلورية. غالبا، يمتد هذا الخط مسافة كبيرة نسبيا داخل الشبكة. يمكن تقسيم الإنخلاعات إلى إنخلاع الحافة وإنخلاع اللولبي. سنشرح هذه الأنواع بشيء من التفصيل في الفصل التالي.

يوجد العديد من الشواهد العملية على وجود العيوب الخطية في المواد البلورية منها:

1- اختلاف الخصائص الميكانيكية للمواد الصلبة عما هو متوقع، حيث وجد أن قيمة العديد من الخصائص الميكانيكية للمواد الصلبة أقل بآلاف المرات من القيم المتوقعة بالنسبة للبلورات المثالية.

2- في تجارب تشتت الأشعة السينية وجد أن شدة الحيود في البلورات الحقيقية يختلف كثيرا عن شدة الحيود المحسوبة على أساس افتراض أن التركيب البلوري مثالي أي لا يتضمن عيوب خطية.

3- وجد أن بعض المحاليل الكيميائية تؤثر على مناطق معينة من سطح البلورة (على

صورة تآكل) أكثر من تأثيرها على المناطق الأخرى، حيث وجد أن المناطق التي

تتأثر أكثر هي تلك التي تتجمع عندها العيوب الخطية.

4- وجد اختلافاً كبيراً بين معدل نمو البلورة المقاس ومعدل النمو المحسوب على أساس

افتراض وجود بلورة مثالية.

5- يمكن باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني رؤية العيوب الموجودة في العينة مباشرة

حيث تظهر الإنخلاعات كخطوط معتمة على شاشة فلورسينية.

الإنخلاع، كما ذكرنا من قبل، هو عيب خطى يوجد في البلورة ويتضمن عدد كبير

من الذرات مرتبة حول خط. عند التأثير بقوة خارجية على بلورة فإنها تتعرض لـإجهاد

يحدث تشوهاً من الممكن أن يكون هذا التشوّه مرن أو غير مرن. في حالة التشوّه المرن

تعود البلورة إلى شكلها الأصلي بعد إزالة القوة المؤثرة. ولكن عند تعریض البلورة


لـإجهاد أكبر فإنه يحدث للبلورة تشوهاً غير مرن (دائم) عن طريق الانزلاق. يؤدي

الإجهاد إلى حدوث انفعال في الشبكة البلورية ينتج عنه إزاحة للذرات عن مواضع

ائزاتها الأصلية وعندما يكون الإجهاد كبيراً فإن الانفعال يكون على صورة زحفاً ملماساً

لعدد كبير من الذرات مكوناً تشوهاً غير مرن يسمى بالإنخلاع. يبين الشكل 4-10 عملية

انزلاق للمستويات البلورية بمقدار خطوة مقدارها ذرة واحدة.




الشكل 4-10 عملية انزلاق للمستويات البلورية بمقدار ذرة واحدة.

عادة تكون الفراغات الناتجة عن الإنخلاع بالقرب من الأسطح الحرجة وبالقرب من حدود الحبيبات وأيضاً بالقرب من الإنخلاعات. فيما يلى سنا نقش النوعين الأساسيين من الإنخلاعات وهما: إنخلاع الحافة أو النهاية وإنخلاع اللولبي (Screw dislocation).

EDGE DISLOCATION

1-5-4 إنخلاع الحافة

يجمع الشكل 4-11 رسم تخطيطي لبلورة غير مشوهه بمعنى لا تحتوى على عيوب (الجزء (أ)) وبلورة مشوهه يوجد بداخلها إنخلاع حافة(الجزء (ب) من الشكل) بقصد توضيح المفهوم وتسييل المقارنة.



الشكل 4-11 إنخلاع الحافة داخل الشبكة البلورية.

يمكن تفسير إنخلاع الحافة على أساس أن هناك جزء من مستوى زائد محشور


داخل البلورة (الجزء AB في الشكل 4-11(ب)). ينتج عن هذا الجزء تولد إجهاد ضغط على بعض مناطق الجوار وإجهاد شد على المناطق الأخرى وهذا يؤدي إلى زيادة طاقة الوضع على امتداد خط الإنخلاع. يلاحظ أن جزء البلورة الذي يوجد فيه جزء المستوى الزائد يحدث له ضغط، أي تكون ذراته مضغوطة بعضها مع بعض ، بينما يحدث للجزء السفلي تمدد بسبب غياب جزء من المستوى. يرمز لإنخلاع الحافة بالرمز \perp .

ينزلاق الإنخلاع على المستويات الواقع عليها خط الإنخلاع أثناء عملية تشكيل المواد البلورية عند التأثير عليها بإجهادات قص، وبذلك يمكن تخفيض سمك أو قطر المواد المعدنية عند تشكيلها. يوصف الإنخلاع بمقدار الانزلاق الحادث وذلك بواسطة متجه يعرف بمتوجه بيرجر (Burger vector) أو متوجه الانزلاق (slip vector). يعرف هذا المتجه بأنه الخطوة التي يخطوها الإنخلاع عند الانزلاق.

يرمز لمتجه الانزلاق بالرمز \bar{b} ، ويكون مقداره هو المسافة التي ينزاها الإنخلاع في الخطوة الواحدة وتحدد بدلاله بعد الذري، فعلى سبيل المثال في البلورة المكعبية من الممكن أن تكون الإزاحة عبارة عن مضاعفات صحيحة لمتجهات انتقال الشبكة، أي خطوة واحدة (a) أو خطوتين ($2a$) أو ثلث خطوات ($3a$).... وهكذا، حيث a هي المسافة البينية للذرات (طول ضلع المكعب). يكون اتجاه حركة الإنخلاع أو متجه الانزلاق عموديا على خط الإنخلاع.

يبين الشكل 4-12 حركة إنخلاع حافة بمقدار خطوة واحدة وذلك عند التأثير على

الإخلاع بإجهاد قص. تم تمييز 5 ذرات بلون أسود وذلك لسهولة تتبع حركة الإخلاء من خلال سياق الأشكال من (أ) إلى (د). يسمى إخلاء الحافة أحياناً بالإخلاء الطرفي.




الشكل 4-12 سياق حركة إخلاء حافة عند التأثير عليه بإجهاد قص بمقدار خطوة واحدة \bar{b} .

SCREW DISLOCATION 2-5-4


في الإخلاء اللولبي تكون فيه إزاحة الذرات أثناء حركتها على امتداد خط الإخلاء ويكون متجه الانزلاق موازياً لخط الإخلاء على عكس ما هو الحال عليه في إخلاء الحافة، كما يبين الشكل 4-13 (أ). بالإضافة إلى ما سبق، تكون الطاقة الناتجة من هذا الإخلاء أكبر منها في حالة الإخلاء الطرفي.

بالرجوع إلى الشكل 4-13 (ب)، وحتى يمكن تخيل الإخلاء اللولبي، نعتبر أنه حدث قطع في البلورة في المستوى ABCD، كما هو موضح، وأن الجانب الأيسر من

البلورة انزلق أعلى الجانب الأيمن. يكون الخط AD هو الإنخلاع الذي تنتهي عنده الخطوة BAB' والتي تكونت من الانزلاق. وجاءت تسمية هذا الإنخلاع باللولبي من أنه إذا تحركنا من المستوى الذري حول الإنخلاع فإننا نجد أن المستوى يكون حلزوني. ينشأ الإنخلاع اللولبي نتيجة تطبيق إجهاد قصي جزئي ويكون خط الإنخلاع موازياً لمحور الخطوة.



بـ- حركة الإنخلاع اللولبي أثناء نمو البلورة



أـ- إنخلاع لولبي


الشكل 4-13 الإنخلاع اللولبي.

ت تكون الإنخلاعات، بشكل عام، في الشبكة البلورية أثناء تجمد مصهور المادة وتكون النظام البلوري. فعندما يحدث اختلال بسيط في اتجاه نمو صفوف الذرات المجاورة نجد أن جزء زائد من الصفوف أو جزء ناقص يفرض نفسه داخل البلورة ويكون إنخلعاً.

BURGERS VECTOR AND CIRCUIT 4-5-3 متجه ودائرة بيرجر

يمكن وصف الإنخلاع سواء كان إنخلاع حافة أو إنخلاع لولبي بواسطة متجه إزاحة يسمى متجه بيرجر وهذا المتجه يغلق المسار الذي يحيط بخط الإنخلاع والذي يسمى دائرة بيرجر (Burger circuit). وت تكون دائرة بيرجر عن طريق الانتقال خلال المنطقة ذات الترتيب المنتظم حول الإنخلاع بخطوات بخطوات عبارة عن مضاعفات صحيحة لمتجهات انتقال الشبكة في الاتجاهات الأربع.

كما هو موضح في الشكل 4-14 في البلورة المثالية فإن دائرة بيرجر تغلق نفسها ولا يتواجد متجه بيرجر. أما في حالة البلورة غير المثالية والتي يوجد بها عيوب فإن دائرة بيرجر تكون مفتوحة ويكون متجه بيرجر هو المتجه الذي يغلق الدائرة. يكون متجه بيرجر عموديا على خط إنخلاع الحافة ويعتبر في مستوى الانزلاق وتكون قيمته محددة وتتوقف على طبيعة دورية الشبكة البلورية وتعتمد أيضا على ميكانيكية الانزلاق. تكون قيمة متجه بيرجر لوحدة الإنخلاع متساوية لثابت الخلية.



دائرة بيرجر في شبكة مثالية دائرة بيرجر في شبكة تحتوى على إنخلاع حافة دائرة بيرجر في شبكة تحتوى على إنخلاع لولبي

الشكل 4-14 خصائص دائرة ومتوجه بيرجر في شبكة بلورية.

يلخص الشكل 4-14 خصائص دائرة ومتجر بيرجر في شبكات بلورية مثالية (تمامة) وأخرى تحتوى على إخلاءات.

PLANER DEFECTS 6-4 العيوب المستوية

العيوب المستوية هي العيوب الواقعة بين سطحين، (Interfacial). يمكن تصنيف العديد من أنواع الأسطح في المواد الصلبة إلى الفئات الآتية:


- 1- الأسطح بين المواد الصلبة والغازات وتسمى أسطح حرة.
- 2- الأسطح بين المناطق التي يوجد فيها تغير في التركيب الذري مع الحفاظ على دورية ترتيب الذرات وتعرف هذه الأسطح بحدود المناطق (domain boundaries).
- 3- الأسطح بين بلورتين أو حبيبتين لهما نفس الطور حيث يوجد فرق في اتجاه ترتيب الذرات عبر هذا السطح، وتسمى هذه الأسطح حدود الحبية (grain boundaries).
- 4- الأسطح بين الأطوار المختلفة للمادة وتسمى حدود الطور (phase boundaries)، حيث يوجد، بشكل عام، تغير في التركيب الكيميائي والترتيب الذري عبر السطح بين الأطوار.

5- العيوب الناتجة عن أخطاء التعبئة (الرص).

ت تكون حدود الحبيبات على وجه الخصوص في المواد الصلبة المتبلورة، بينما تتوارد كل من الأسطح الحرة وحدود المناطق وحدود الطور في كل من المواد الصلبة المتبلورة وغير المتبلورة.

1-6-4 الأسطح الحرّة

تملك جميع المواد الصلبة أسطح حرّة بسبب حجمها وشكلها المحدد. يختلف ترتيب الذرات على السطح الحر عن الذرات الموجودة في عمق البناء وذلك لاختلاف البيئة المحيطة بذرات السطح لعدم وجود ذرات مجاورة في أحد الجوانب. عادة، يكون للذرات القريبة من السطح نفس التركيب البلوري ولكن يوجد اختلاف صغير في متغيرات الشبكة عنها في حالة الذرات الموجودة في العمق، وهذا يمثل نوعاً من التشوّه، كما يوضح الشكل 15-4.



الشكل 15-4 تصور مبسط للتشوّه الذي يحدث عند سطح المادة المتبلورة.

ربما تكون أهم سمة للأسطح الحرّة هي طاقة السطح المصاحبة لأسطح أي جسم صلب. يمكن رؤية مصدر طاقة السطح هذه باعتبار بيئه كل من الذرات على السطح والذرات الموجودة في الداخل. فمثلاً، لكي يتم جلب ذرة من الداخل إلى السطح يجب إحداث كسر أو تشوّه بعض الروابط وبذلك تزداد الطاقة. ويمكن تعريف طاقة السطح بأنها مقدار الزيادة في الطاقة لكل وحدة مساحة من السطح الجديد المتكون. في المواد المتبلورة تعتمد طاقة السطح على الاتجاه البلوري للسطح. الأسطح التي تكون عبارة عن مستويات ذات تعبئة ذرية كثيفة يكون لها طاقة سطح صغيرة، وذلك بسبب صغر نسبة


روابط الذرات المكسورة الموجودة على هذه الأسطح. وهذا يعني أن للذرات عدد كبير من أقرب الجيران في مستوى السطح. تتراوح قيم طاقة السطح في المواد الصلبة من 10 جول/ m^2 إلى 1 جول/ m^2 . بشكل عام، يمكن القول أنه كلما كانت الروابط قوية في البلورة فإن طاقة السطح تكون أعلى.

يمكن تقليل طاقات السطح عن طريق إمتزاز ذرات أو جزيئات غريبة من الهواء. على سبيل المثال، في مادة الميكا تكون طاقة السطح المقطوع تحت ضغط مخلل أعلى بكثير منها في حالة نفس السطح المقطوع في الهواء. يقوم الأكسجين الممتر من الهواء بواسطة السطح المقطوع بتعويض الروابط المكسورة نتيجة القطع. من المستحيل حفظ أسطح المواد الصلبة نظيفة بشكل تلقائي بسبب عملية إمتزاز السطح لذرات الشوائب، ويترب على ذلك أن خصائص السطح مثل الانبعاث الإلكتروني، معدلات التبخر ومعدلات التفاعلات الكيميائية تعتمد، إلى حد بعيد، على وجود أي شوائب ممتازة. سوف تختلف هذه الخصائص إذا تمت القياسات تحت ظروف تعطى إمتزاز مختلف على السطح.

2-6-4 حدود الحبيبة

الحبيبة هي تجمع بلوري بحيث تكون جميع وحدات خلايا الحبيبة الواحدة منتظمة في نسق إتجاهي خاص بها ولها حدود خارجية (سطح) تفصلها عن الحبيبات المجاورة وهكذا فإن حدود الحبيبة تفصل بين مناطق ذات توجيه بلوري مختلف. أبسط شكل لحدود


الحبيبة يكون عبارة عن سطح بياني يتكون من صفوف متوازية من إخلاءات حافة. يسمى هذا النوع الخاص من الحدود بالحد المائل وذلك لأن عدم التوجيه يكون في شكل ميل صغير على محور موازي للإخلاءات، كما يوضح الشكل 4-16. يكون التركيب الناتج مكافئ لإخلاءات حافة مفصولة بمسافة تساوى $\frac{b}{\theta}$ ، حيث b هو طول متجه بيرجر و θ هي زاوية ميل الإخلاءات. يشار إلى الحد المائل بحد الزاوية المنخفضة عندما تكون زاوية عدم التوجيه أقل من 10° .



الشكل 4-16 تركيب حد حبيبة مبسط يسمى بالحد المائل لأنه يتكون عندما تمثل حبيبتين متبلورتين على بعضهما البعض بزاوية مقدارها بضع درجات.

عندما يكون لحد الحبيبة عدم توجيه أكبر من 10° أو من 15° درجة، فإنه من الناحية العملية لا يمكن التفكير بأن الحد مركب من إخلاءات لأن المسافة الفاصلة بين الإخلاءات سوف تصبح صغيرة، الأمر الذي معه تفقد الإخلاءات تماثلها الخاص. يمثل حد الحبيبة منطقة لها اتساع يساوى ثمانية مقدارها بضع ذرات، حيث يوجد انتقال (تغير) في الدورية الذرية بين البلورات أو الحبيبات المجاورة

لحدود الحبيبية طاقة سطح بيئي (interfacial energy) ناتج عن الاضطراب في الدورية الذرية للمنطقة المجاورة للحد أو بسبب الروابط المكسورة التي توجد على السطح البيئي. عموماً، تكون طاقة السطح البيئي أقل من طاقة السطح الحر وذلك لأن الذرات في حدود الحبيبية تكون محاطة من كل الجوانب بذرات أخرى وعدد الروابط المكسورة أو المشوهة فيه يكون أقل. يطلق على المواد الصلبة التي تحتوى على حدود حبيبات بالماء المتعددة التبلور، حيث أن البناء التركيبى يتكون من العديد من المناطق (البلورات) يكون كل منها توجيه بلوري مختلف، كما يبين الشكل 4-17.




الشكل 4-17 سطح مكون بين طورين.

PHASE BOUNDARIES

3-6-4 حدود الطور

يعرف الطور بأنه جزء أو منطقة من المادة قابلة للانفصال وتكون متجانسة ولها تركيب فيزيائي وكيميائي معين. توجد الأطوار في شكل سائل متجمد تخلبي، أو سائل متجمد تعويضي أو سبيكة منتظمة التركيب أو مركبات ومواد أمورفية (غير متبلورة) أو حتى على شكل بخار عناصر ندية. يوجد الطور المتبلور في الحالة الصلبة في شكل بلورة واحدة أو في شكل متعدد التبلور. يبين الشكل 4-18 صورة لسطح كسر فولاذ لا

يصدأ مأخوذه بواسطه ميكروسكوب الكتروني ماسح يظهر وجود أطوار عديده.



الشكل 18-4

تتركب المواد الصلبة التي تتكون من أكثر من عنصر، عادة، من عدد من الأطوار. تجد مثل هذه المواد الكثير من التطبيقات، فعلى سبيل المثال، يتربك متقارب الأسنان، الذي لا ننسى الألم الذي سببه لمعظمنا، من خليط من بلورات كربيد السليكون الصغيرة تحيط هيكل من معدن الكوبالت. هنا، يكون الكوبالت طور متصل وطور آخر يتماسك مع بلورات كربيد السليكون التي تتميز بصلابتها العالية. عموماً، يشار إلى المواد المتعددة الطور، مثل المادة السابق ذكرها بمواد مركبة (composite materials)، وتجد هذه المواد أهمية كبيرة في مجال الهندسة وذلك لأن لها العديد من الخصائص المميزة التي تجعلها أفضل من المواد وحيدة الطور في الكثير من التطبيقات.

يؤثر التركيب البلوري والكيميائي على طبيعة الأسطح البنية للأطوار. عندما تكون الأطوار مختلفة في التركيب الكيميائي والبلوري فإن طبيعة السطح تكون شبيهه إلى حد كبير بسطح الحبيبة (حدود الحبيبة). وعندما تكون الأطوار لها نفس التركيب والتوجيه البلوري فإن الأسطح التي تفصل بينها ربما تكون مماثلة في الطاقة والتركيب لحدود الحبيبة ذات زاوية الميل الصغيرة.

يؤدي مفهوم أن المادة تتربك من أطوار متصلة وأطوار متقطعة إلى تصنيف بسيط لمختلف أنواع المواد المركبة. يقدم الجدول 4-1 بعض الأمثلة مصنفة طبقاً للتركيب البنائي (مواد متبلورة أو مواد غير متبلورة) وطبيعة كل طور.


جدول 4-1 تصنيف المواد المركبة (المتعددة الأطوار)

| أمثلة | طور (أطوار) متقطعة | طور متصل |
|--|--------------------|------------|
| كل الأنظمة المعدنية مثل الحديد الزهر ، الصلب، سبيكة اللحام، معظم الصخور الطبيعية مثل الجرانيت والرخام. | متبلور | متبلور |
| مواد ليس لها أهمية تطبيقية. | غير متبلور | متبلور |
| معظم المواد السيراميكية الصناعية، مثل قرميد البناء، البور سلين العازل كهربياً، البوليمرات المتماسكة جزئياً، بعض المركبات المتبلورة-البوليمرية. | متبلور | غير متبلور |
| الألياف الزجاجية، الزفت (الإسفالت)، الخشب، الأسمنت المتمبيع. | غير متبلور | غير متبلور |

4-6-4 عيوب الرص (التعبة)

بفرض أن البلورة عبارة عن رصات لمستويات تتكون من ذرات بعضها فوق بعض، وكان أحد المستويات مزاحماً عن المستوى المجاور بإزاحة لا تساوى متوجه في الشبكة البلورية فإنه يتكون عيباً في التركيب يسمى خطأ رص. تحدث هذه الأخطاء في البلورات المتراسقة مثل البلورة المكعبية المتمركزة الأوجه التي سوف تدرس لاحقاً. يكون الرص في هذه البلورة ذات أنماط متعددة مثل الرص على الهيئة ABCABC أو الرص على الهيئة ABAB، كما هو موضح بالشكل 4-19.

عندما ينتج ترتيب ABABC مثلاً بدلاً من الترتيب ABCABC فإننا نقول أنه حدث خطأ في الرص.



الشكل 4-19 رسم توضيحي لرص مستويات من الذرات في بلورة مكعبية متمركزة الأوجه.

عندما ينتج ترتيب ABABC مثلا بدلا من الترتيب ABCABC فإننا نقول أنه حدث خطاء في الرص.

4-7 تعين تركيز وطاقة التنشيط لتكوين الفراغ

DETERMINATION OF VACANCIES CONCENTRATION AND THE ACTIVATION ENERGY

لتعين العلاقة بين طاقة تكوين الفراغ وعدد الفراغات عند درجة حرارة معينة يجب اعتبار أن البلورة في حالة اتزان حراري ديناميكي بمعنى أن عدد الفراغات التي تكون في البلورة في وحدة الزمن يساوى عدد الفراغات التي تختفي من البلورة في نفس الزمن تماما مثل ما يحدث لسائل في حالة اتزان ديناميكي مع بخاره. سوف نعتبر فيما يلى تكون عيب شوتكي. من القانون الثاني للديناميكا الحرارية نجد أن إجمالي الطاقة الحرية للنظام (طاقة هولمولتر)، يكون على الصورة،

$$F = H - TS,$$

1-4

حيث F هي الطاقة الحرية للنظام قيد الدراسة، H هو المحتوى الحراري (الانتالبي)