



كلية العلوم

القسم : الكيمياء

السنة : الثالثة

المادة : غرويات وجزيئات ضخمة

المحاضرة : السادسة / نظري / د. سمر

{{ مكتبة A to Z }}

مكتبة A to Z : Facebook Group

كلية العلوم ، كلية الصيدلة ، الهندسة التقنية

يمكنكم طلب المحاضرات برسالة نصية (SMS) أو عبر (What's app-Telegram) على الرقم 0931497960



مدخل إلى كيمياء البوليمرات

مفهوم البوليمر : تتفكك كلمة البوليمر polymer من أصل يوناني ، حيث
تفني كلمة بولي poly مقدار وتعني كلمة مير mer جزئ . وبالتالي
تعني مقدار الجزيئات وتسمى أحياناً الجزيئات الصغيرة وتتراوح أوزانها
الجزيئية من 5000 إلى عدة ملايين .


تسمى عملية تحضير البوليمرات بـ البلمرة وهي عملية ربط جزيئات
المونومير مع بعضها لتكوين البوليمر .
وتسمى جزيئات المونومير والوحدات البوليمرية الأولية بـ الوحدة
الأولية .

يرتبط معنى عدد الوحدات الأولية في السلسلة البوليمرية بـ درجة البلمرة
ويرمز لها بالرمز DP .
وبالتالي فإن الوزن الجزيئي للبوليمر هو عبارة عن درجة البلمرة مضروب
بالوزن الجزيئي للوحدة الأولية . أي :

$$M = DP \cdot m$$

حيث DP : درجة البلمرة ، m : الوزن الجزيئي للوحدة الأولية

مثال : بولي فينيل كلوريد PVC يتألف من وحدات أولية من مونومير فينيل كلوريد



أي أن سلسلة البوليمر عبارة عن وحدات أولية متكررة من $\text{CH}_2 - \underset{\text{H}}{\underset{|}{\text{CH}}}$

فإذا جوت سلسلة البوليمر من 1000 وحدة أولية (درجة البلمرة) وبما أن الوزن الجزيئي للوحدة الأولية هو $m = 63$ ، فإن الوزن الجزيئي للبوليمر:

$$M = D_p \cdot m$$

$$M = 1000 \times 63 = 63000$$

* ليس الجزيء المؤلف من وحدتين أوليتين بـ Dimer، ومن ثلاث وحدات أولية بـ Trimer أي:

أخيراً وحدة أولية: مونومير

مونومير + مونومير ← ديمر Dimer

مونومير + ديمر ← تريمير Trimer


مونومير + تريمير ← تترايمير Tetramer

وهكذا



- يطلق مصطلح أوليفومير oligomer على المركبات التي أوزانها الجزيئية أكثر من 500 وأقل من 5000 (أي أنها تختلف بارتفاعها عن البوليمرات ذات الأوزان الجزيئية العالية).

منها على بعض الأنسلة من البوليمرات والوحدات الأولية المكونة لها.

المطاط الطبيعي :



إن الوحدة الأولية (المونومير) لبوليمر المطاط هي الأيزوبرين :



الهيئة العامة للسليلوز هي $(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n$ وبالتالي فإن

الوحدة الأولية للسليلوز هي : $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5$



لتحقيق عمليتين تحضير البوليمرات :

توجد طريقتان لتحضير البوليمرات وهما التفاعل المسبق واللمرة بالزنجار.

٢- التفاعل المسبق :

في هذه الطريقة تتفاعل المجموعات الوظيفية الموجودة في المونومرات مع بعض البعده البعده، ويرافق كل تفاعل أساسي في عملية التفاعل نفسه في تركيز المجموعات الوظيفية التي يجب أن يكون عددها اثنين أو أكثر من أجل استمرار عملية التفاعل. وينتج عن عملية التفاعل مواد ثانوية ذات وزن جزيئي هضمو الماء أو غاز طوله الهيدروجين H_2 .

مثال: تخفيري استرات من تقاسم الكحول ثنائي الوظيفية الكربوكسيلية مع العنكولات.



نلاحظ ان الوحدة الاولى في البوليمر الناتج تختلف بصفات الكيمائية عن كل من المونومرين الداخلين في التفاعل .

د - البلمرة بالهلم (البلمرة المستتة) :

تم عملية البلمرة بالهلم بالانضمام المتتالي لجزيئات المونومير ، ولا ينتج عن هذه العملية مواد ذاتية ذات وزن جزيئي كبير ، ونتيجة هذه العملية يكون تركيب الوحدة الاولى للبوليمر الناتج مطابقاً للتركيب الكيمائي لجزيئة المونومير .

ومن أهم المركبات التي تتم عليها عملية البلمرة بالهلم المونوميرات الأولية التي تتبلمر بفتح الرابطة المضاعفة ، وحقناً لهذه العملية بالحصول على بوليمر ذو وزن جزيئي مرتفع خلال زمن قصير جداً ، ولا يوجد في وسط التفاعل سوى جزيئات المونومير والبوليمر .

وتتم عملية البلمرة المستتة وفق ثلاث مراحل :



١ - مرحلة تظلم المركز النشط .

٢ - مرحلة نمو السلسلة .

٣ - مرحلة انقطاع السلسلة وتوقفها عن النمو .

يوجد عدة طرق للبلورة المستتة وهي :


أ- البلورة الراديكالية : يكون المركز النشط عبارة عن جذر حر (راديكال) ينضم إلى الرابطة المضاعفة ويتحول راديكال جديد من ذرة الكربون المجاورة وهكذا تستمر العملية.



ج- البلورة الحرارية : ونقسم إلى :


* البلورة الأنيونية : يكون في المركز النشط ذؤونة سالبة.

مثال أميد البوتاسيوم في وسط الأمونيا



* البلورة الكاتيونية : يكون في المركز النشط ذؤونة موجبة.

مثال كلوريد القصدير



وفيما يلي جدول للمقارنة بين صفات التفاتف المتعدد والبلورة بالهفم

البلمرة بالغم	التألف المسدود
1- المونومير يحتوي على مجموعتين وظيفية تتطلب التفاعل مثل الروابط المفضلة.	1- المونومير يحتوي على مجموعتين وظيفية قادرة على التفاعل مباشرة.
2- عملية التفاعل الأولية ضرورية.	2- عمليات التفاعل الأولية غير ضرورية.
3- لا يوجد نواتج ثانوية.	3- يوجد نواتج ثانوية.
4- للبلمرة المونومير نفسه التركيب الكيميائي.	4- للبلمرة تركيب كيميائي يختلف عن التركيب الكيميائي للمونومير.
5- العملية عادة غير عكوسة.	5- العملية عادة عكوسة.
6- يتم الحصول على بوليمر ذو وزن جزيئي مرتفع خلال فترة قصيرة (بضع ثوان).	6- يزداد الوزن الجزيئي للبلمر بصورة تدريجيه خلال التألف.
7- زيادة نسبة التألف تؤدي إلى ارتفاع مردود البوليمر ، بينما لا يتأثر الوزن الجزيئي من جراد ذلك إلا قليلاً.	7- زيادة نسبة التألف تعتبر شراً أساسياً للحصول على بوليمر ذو وزن جزيئي مرتفع .

نصف البوليمرات :

توجد ثلاث طرق لتصنيف البوليمرات :

- 1- التصنيف حسب التركيب الكيميائي للسلاسل البوليمرية.
 - 2- التصنيف حسب الطور الفيزيائي للسلاسل البوليمرية.
 - 3- التصنيف حسب الحالة الفيزيائية للبوليمرات.
- سوف نلتفت فقط إلى التصنيف الأخير وهو حسب التركيب الكيميائي


تَهِيفُ الْبُولِيمِرَاتِ حَسَبَ التَّرَكِيبِ الْكِيمِيَاءِيِّ لِلدَّلَالِ الْبُولِيمِيرِيَّةِ :

٢- الْبُولِيمِرَاتُ ذَاتُ الدَّلَالِ الْكَرْبُونِيَّةِ :



تَتَأَلَّفُ الدَّلَالَةُ الْبُولِيمِيرِيَّةُ الْإِسْئِيَّةُ مِنْ ذَوَاتِ الْكَرْبُونِ فَقَطًا وَيُمْكِنُ أَنْ تَرْتَبِطَ ذَوَاتُ الْكَرْبُونِ بِذَوَاتٍ لَيْسَ رَهِيئِيَّةً أَوْ بِأَيِّ مَبَادِلَاتٍ أُخْرَى . وَتَقْسَمُ إِلَى :

١- بُولِيمِرَاتُ الْغُومِ الْإِسْئِيَّةِ الْإِلْفِيَّائِيَّةِ :

أ. الْغُومُ الْإِسْئِيَّةُ الْمُسْتَحَقَّةُ مِثْلُ :




ب. الْغُومُ الْإِسْئِيَّةُ نِيرَالْمُسْتَحَقَّةُ مِثْلُ :




ج. بُولِيمِرَاتُ الْغُومِ الْإِسْئِيَّةِ الْعَصْرِيَّةُ مِثْلُ :





٢- بُولِيمِرَاتُ عَادِيَّةٌ مِثْلُ هَالُوجِينَاتٍ مِثْلُ :





٤ - البوليمرات الكحولية ومشتقاتها مثل :



٥ - البوليمرات الحامضية مثل عنفرا لاأزوت مثل :






٦ - البوليمرات الحامضية من مجموعات الدهيدية - كيتونية - هيدروكسيلية مثل :



د- البوليمرات ذات السلاسل المتجانسة :

تحتوي سلاسل هذه البوليمرات ، بإضافة إضافة إلى ذرات الكربون ، على ذرات الأكسجين ، الآزوت ، الكبريت ، الفوسفور . مثل :





تسمية البوليمرات :

١- التسمية التي تعتمد من أسماء المواد الأولية (المونومرات) :


يُستقاسم البوليمرات ذات السلاسل الكربونية من اسم المونومر الأصلي (الوحدة الأولية) الذي يدخل في تركيب جزيء البوليمر القلم مضافاً إليه المقطع بوكسي . أمثلة :

اسم المونومر




اتيلين

اسم البوليمر




بوكي هينيل كلوريد




بوكي اتيلين

ج- السحبة التي تعتمد على التركيب الكيميائي كجزيئات البوليمر:

تتأثر البوليمرات الناتجة بعملية التقاطع المسبق من تفاعل مونومرين أو أكثر، لذلك تسمى هذه البوليمرات حسب البنية الكيميائية كجزيئات، حيث أن التركيب الكيميائي للوحدة الأولية في سلسلة البوليمر يختلف عن التركيب الكيميائي للمونومرات الداخلة في تكوين البوليمر. وفيما يلي بعض الأمثلة:



بوكي هيكسا ميثيلين أديباميد



بوكي تتراميثيلين اتيلين أوريثان




بوكي اتيلين تري فيثالان

٢. التسمية التجارية :

تسمى الشرفان العالمية الأسماء التجارية فمثلاً النايلون Nylon هو الاسم التجاري كجسم مركبان بولي أميد ، لذلك يضاف للبولي أميد صمغين يدل الرقم الأول أى عدد ذرات الكربون الموجودة في الأمين ثنائي الوظيفية الأمينية المستخدم ويدل الرقم الثاني على عدد ذرات الكربون الموجودة في الحمض ثنائي الوظيفية الكربوكسيلية المستخدم .

لذلك يطلق اسم نايلون 6.6 على بولي هكسامثيلين أديب أميد ، أى البولي أميد الناتج من تفاعل هكسامثيلين دي أمين (ست ذرات كربون) مع حمض الأديبيك (ست ذرات كربون)



نايلون 6.6

وهناك بعض التسميات التجارية التي لا يمكن بواسطتها التعرف على المجموعات الرئيسية في البوليمر . مثل :

باكليت Bakelite : بوليمر الفينول مع الفورم ألدهيد

تفلون Teflon : بولي رباعي فلور الأيثيلين